ИЗОЭЛАСТ Оптимум

РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ МАТЕРИАЛ

ИЗОФЛЕКС М

Технический лист от 03.26
ТУ 23.99.12-003-40015537-2026

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ИЗОЭЛАСТ Оптимум – рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный материал. Производится путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную (полиэстер) основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев.
Защитный слой может быть выполнен из крупнозернистой посыпки или полимерной плёнки с лицевой стороны и полимерной плёнки с наплавляемой стороны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал применяется для устройства кровель различных конфигураций и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Укладка материала производится на подготовленное основание методом наплавления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ		ЗНАЧЕНИЕ		МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Обозначение		ИЗОЭЛАСТ Оптимум П	ИЗОЭЛАСТ Оптимум К	
Тип защитного покрытия	Верх	Полимерная пленка	Сланцевая посыпка	
	Низ	Полимерная пленка		
Армирующая основа		Стеклохолст Стеклоткань Полиэстер		
Масса 1 м2, кг, ±5%		3,5	4,5	ГОСТ EN 1849-1-2011
Длина, м, не менее		10		ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина, м, не менее		1		ГОСТ EN 1848-1-2011
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее		1,5		ГОСТ 2678-94
Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, ±200		Х-500/280 Т-600/450 Э-520/300		ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше		0		ГОСТ 2678-94
Теплостойкость в течении 2 ч., °С, не ниже		80		ГОСТ EN 1110-2011
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течении 24 ч.		Выдерживает		ГОСТ EN 1928-2011
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч.		Выдерживает		ГОСТ EN 1928-2011
Водопоглощение в течении 24 ч, % по массе, не более		1,0		ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки, %, ±15			15	ГОСТ EN 12039-2011

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ:
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
12 месяцев.

КОДЫ В ФСНБ:
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ЭКП – 12.1.02.03-0410
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ЭПП – 12.1.02.03-0312

НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ МИНПРОМТОРГ РОССИИ:
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ЭКП – 10889419
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ЭПП – 10889420
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ТКП – 10889421
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ТПП – 10889422
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ХКП – 10889423
ИЗОЭЛАСТ Оптимум ХПП – 10889424

ГИСП

Включено в реестр
МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Компания «Изофлекс М» оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов.
За дополнительной консультацией следует обращаться в компанию «Изофлекс М».

ООО «Изофлекс М»
127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, корп. 2, стр.2, эт.8, комната 14
Телефон: +7 (499) 488-73-28
Почта: zakaz@izoflex.msk.ru
Сайт: www.izoflex.msk.ru