# ИЗОЭЛАСТ

РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ

ИЗОФЛЕКС М

Технический лист от 03.26
ТУ 23.99.12-003-40015537-2026

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:**

ИЗОЭЛАСТ – рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал. Производится путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную (полиэстер) основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора (СБС) и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. Защитный слой может быть выполнен из крупнозернистой посыпки или полимерной плёнки с лицевой стороны и полимерной плёнки с наплавляемой стороны.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Материал применяется для устройства кровель различных конфигураций и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Укладка материала производится на подготовленное основание методом наплавления.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:**

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | ЗНАЧЕНИЕ | | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение | | ИЗОЭЛАСТ П | ИЗОЭЛАСТ К | |
| Тип защитного покрытия | Верх | Полимерная пленка | Сланцевая посыпка | |
| | Низ | Полимерная пленка | | |
| Армирующая основа | | Стеклохолст<br>Стеклоткань<br>Полиэстер | | |
| Масса 1 м2, кг, ±5% | | 4,0; 5,0 | 5,2 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Толщина, мм, не менее* | | 4,0* | 4,2* | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Длина, м, не менее | | 10 | | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| Ширина, м, не менее | | 1 | | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее | | 2,0 | | ГОСТ 2678-94 |
| Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, ±200 | | Х-500/300<br>Т-1100/1100<br>Э-800/600 | | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Температура гибкости на брусе R=10 мм, °С, не выше | | -30 | | ГОСТ 2678-94 |
| Теплостойкость в течении 2 ч., °С, не ниже | | 100 | | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течении 24 ч. | | Выдерживает | | ГОСТ EN 1928-2011 |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч. | | Выдерживает | | ГОСТ EN 1928-2011 |
| Водопоглощение в течении 24 ч, % по массе, не более | | 1,0 | | ГОСТ 2678-94 |
| Потеря посыпки, %, ±15 | | | 15 | ГОСТ EN 12039-2011 |

*-толщина указана для материалов с массой 5,0-5,2 кг/м2.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ:**
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ:**
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:**
Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:**
12 месяцев.

**КОДЫ В ФСНБ:**
ИЗОЭЛАСТ ЭКП – 12.1.02.03-0192
ИЗОЭЛАСТ ЭПП – 12.1.02.03-0195

**НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ МИНПРОМТОРГ РОССИИ:**
ИЗОЭЛАСТ ЭКП 4,2 мм – 10889406
ИЗОЭЛАСТ ЭПП 4,0 мм – 10889407
ИЗОЭЛАСТ ТКП 4,2 мм – 10889408
ИЗОЭЛАСТ ТПП 4,0 мм – 10889409
ИЗОЭЛАСТ ЭПП – 10889410
ИЗОЭЛАСТ ТПП – 10889411
ИЗОЭЛАСТ ХПП – 10889412

ГИСП
Включено в реестр
МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Компания «Изофлекс М» оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов.
За дополнительной консультацией следует обращаться в компанию «Изофлекс М».

ООО «Изофлекс М»
127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, корп. 2, стр.2, эт.8, комната 14
Телефон: +7 (499) 488-73-28
Почта: zakaz@izoflex.msk.ru
Сайт: www.izoflex.msk.ru